ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ «ЕКАТЕРИНОДАРСКИЕ СМЕСИ»

		фасовка	цвет	толщина слоя нанесения, мм	расход смеси на 1 м²	расход воды на 1кг сухой смеси, л	расход воды на упаковку смеси, л	выравнивание: базовое	выравнивание: финишное	выравнивание: под покраску	основание: бетон	основание: кирпичная кладка	основание: блоки из ячеистого бетона	основание: цементные штукатурки	основание: гипсокартон, ГКЛ, гипсовые основы	основание: «теплый» пол	помещения: с нормальной влажностью	помещения: с повышенной влажностью	помещения: фасады	помещения: чаши бассейнов
клея	ЕС 1000	25кг	серый		2.7-3.2 [1]	0.21-0.22	5.25-5.50				●	◔	◔	●	○		⊘			
	ЕС 2000	25кг	серый		2.5-3.0 [1]	0.21-0.22	5.25-5.50				●	◔	◔	●	○		●	●	●	
	ЕС PROFI	25кг	серый		2.5-3.0 [1]	0.21-0.22	5.25-5.50				●	◔	◔	●	○		●	●	●	
	ЕС 3000	25кг	серый		2.5-3.0 [1]	0.26	6.50				●	◔	◔	●	○	●	●	●	●	
	ЕС ЛЮКС БЕЛЫЙ КЛЕЙ	25кг	белый		3.5-4.0 [1]	0.25-0.27	6.25-6.75				●	◔	◔	●	○	●	●	●	●	●
	ЕС ТЕПЛОКОНТАКТ	25кг	серый		2.5-3.0 [1]	0.22-0.25	5.50-6.25				●	◔	◔	●	○		●	●	●	
	ЕС АТЛАНТ	25кг	серый		2.5-3.0 [1]	0.23-0.24	5.75-6.00				●	◔	◔	●	○	●	●	●	●	●
	ЕС НЕПТУН	25кг	серый		3.5-4.0 [1]	0.22-0.25	5.50.-6.25				●	◔	◔	●	○	●	●	●	●	●
кладочные	ЕС КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ	25кг	серый	2-3	4.0 [2]	0.20-0.22	5.00-5.50				●		●				●	●	●	
	ЕС РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ	25кг	серый	5-10	8.0-10.0 [1]	0.16-0.20	4.00-5.00				●	●		●			●	●	●	
штукатурки	ЕС ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ	25кг	серый	8-30	1.7-2.2 [3]	0.19-0.21	4.75-5.25	●			●	●					●	●	●	
	ЕС ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ (машинного нанесения)	25кг	серый	8-30	1.7-2.2 [3]	0.18-0.20	4.50-5.00	●			●	●					●	●	●	
	ЕС ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ БЕЛАЯ	25кг	св.беж.	8-30	1.7-2.2 [3]	0.19-0.22	4.75-5.50	●			●	●					●	●	●	
	ЕС ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ (КОРОЕД)	25кг	серый	2.5-3	3.3-3.7 [4]	0.20-0.22	5.00-5.50	●		●	●	●					●	●	●	
	ЕС SIVA ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА СУПЕР БЕЛАЯ	30кг	белый	5-40	9.0-10.0 [6]	0.50-0.60	15.00-18.00	●			⊘	⊘	⊘	⊘	●		●			
	ЕС MAKSIVA ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА (машинного нанесения)	30кг	белый	10-30	9.0-10.0 [6]	0.50-0.55	15.00-16.00	●			⊘	⊘	⊘	⊘	●		●			
шпатлевки	ЕС ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	20кг	серый	1-3	1.7-2.2 [3]	0.33-0.36	6.60-7.20		●	●	●			●	○		●	●	●	
	ЕС ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ БЕЛАЯ	20кг	св.беж.	1-3	1.0-1.2 [3]	0.34-0.40	6.80-8.00		●	●	●			●	○		●	●	●	
	ЕС SATEN ГИПСОВАЯ ШПАТЛЕВКА СУПЕР БЕЛАЯ	25кг	белый	1-3	0.9-1.1 [3]	0.65-0.75	16.25-18.75		●	●	●				●		●			
гипс	ЕС ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ (АЛЕБАСТР)	25кг	белый		9.0-10.0 [6]	0.50-0.80	12.50-20.00		●	●	⊘	⊘	⊘	⊘	●		●			
стяжки	ЕС РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА (СТЯЖКА)	25кг	серый	5-50	1.5 [3]	0.19-0.21	4.75-5.25	●			●					●	●	●		
	ЕС САМОНИВЕЛИР	25кг	серый	1-10	1.5-1.6 [3]	0.20-0.21	5.00-5.25	●	●		●					●	●	●		
	ЕС МОНОЛИТ	25кг	серый	5-50	1.5-1.8 [3]	0.20-0.22	5.00-5.50	●	●		●					●	●	●		
	ЕС КОНТАКТ-БЕТОН (фракция 0.3мм)	5/10кг			0.2-0.3 [5]						●	●	●	●	●		●	●	●	
	ЕС КОНТАКТ-БЕТОН (фракция 0.6мм)	5/10кг			0.2-0.3 [5]						●	●	●	●	●		●	●	●	
грунты	ЕС 10 ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	5/10л			0.1-0.2 [5]					●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	ЕС 20 ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	5/10л			0.1-0.2 [5]					●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	ЕС 50 EXTRA ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	5/10л			0.1-0.2 [5]					●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	ЕС 100 ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ	1/5/10л			0.1-0.2 [5]					●	●	●	●	●	●		●	●	●	
пропитки	ЕС ПРОПИТКА МОКРЫЙ КАМЕНЬ	5/10л			0.1-0.2 [5]					●	●	●	●	●					●	
	ЕС ПРОПИТКА СИЛИКОНОВАЯ ГИДРОФОБНАЯ	5/10л			0.1-0.2 [5]					●	●	●	●	●					●	
гидро-изоляция	ЕС ШТУКАТУРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	25кг	серый	10-15	17.0-22.0 [6]	0.15-0.17	3.75-4.25	●			●	●		●	●		●	●	●	●
	ЕС ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЭЛАСТИЧНАЯ	3/10кг	серый		1.5-1.7 [5]	0.25	0.75 / 2.50				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Общие рекомендации

Перед началом работ необходимо ознакомиться с информацией, указанной на упаковке.

Все сухие смеси торговой марки «ЕС» необходимо разводить водой, точно соблюдая дозировку. Смеси высыпаются из упаковки в емкость с отмеренным количеством воды, размешиваются миксером, либо вручную, до однородного состояния. Выдерживается технологическая пауза 5 - 10 минут, затем смеси повторно перемешиваются.

Не добавлять в смеси никакие дополнительные ингредиенты (клей ПВА, моющие средства, цемент, песок и прочие добавки). Для затворения смесей нужно использовать только чистую воду. Передозировка воды недопустима.

● - рекомендован к применению;

○ - возможно применение после обработки основания грунтами «ЕС»;

◔ - необходимо предварительно выровнять поверхность основания;

⊘ - только для внутренних работ.

[1] - при толщине слоя нанесения 5,0мм;

[2] - при работе зубчатым шпателем 6 х 6мм;

[3] - при толщине слоя нанесения 1,0мм;

[4] - при толщине слоя нанесения 3,0мм;

[5] - в зависимости от впитывающей способности основания;

[6] - при толщине слоя нанесения 10,0мм.

www.ec-smesi.ru
8-800-200-11-91
звонок по РФ бесплатный

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ISO 9001:2011
ЭКО