

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ «ЕКАТЕРИНОДАРСКИЕ СМЕСИ»

		ФАСОВКА	ЦВЕТ	ТОЛЩИНА СЛОЯ, мм	РАСХОД СМЕСИ НА 1м ²	РАСХОД ВОДЫ НА 1кг СУХОЙ СМЕСИ, л	РАСХОД ВОДЫ НА УПАКОВКУ СМЕСИ, л	ВЫРАВНИВАНИЕ			ОСНОВАНИЕ					ПОМЕЩЕНИЯ				
								БАЗОВОЕ	ФИНИШНОЕ	ПОД ПОКРАСКУ	БЕТОН	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	БЛОКИ ИЗ ЯЧЕЙСТОГО БЕТОНА	ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРИ	ГИСПОКАРТОН, ГЛЛ, ГИПСОВЫЕ ОСНОВЫ	«ТЕПЛЫЙ» ПОЛ	С НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ	С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ	ФАСАДЫ	ЧАШИ БАССЕЙНОВ
клея	ЕС 1000	25кг	серый		2.7-3.2 ¹	0.21-0.22	5.25-5.50				●	●	●	●	○		○			
	ЕС 2000	25кг	серый		2.5-3.0 ¹	≈ 0.22	5.50				●	●	●	●	○		●	●	●	
	ЕС 3000	5/25кг	серый		2.5-3.0 ¹	≈ 0.26	6.50*				●	●	●	●	○	●	●	●	●	
	ЕС ЛЮКС БЕЛЫЙ КЛЕЙ	5/25кг	св.беж.		2.5-3.0 ¹	0.24-0.26	6.00-6.50*				●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
	ЕС ТЕПЛОКОНТАКТ	25кг	серый		4.5-5.5 ²	0.22-0.25	5.50-6.25				●	●	●	●	○		●	●	●	
	ЕС АТЛАНТ	25кг	серый		2.5-3.0 ¹	0.23-0.24	5.75-6.00				●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
кладочные	ЕС КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ	25кг	серый	2-3.5	4.0 ¹	0.21-0.22	5.25-5.50				●	●	●				●	●	●	
	ЕС КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ЗИМНИЙ	25кг	серый	2-3.5	4.0 ¹	0.21-0.22	5.25-5.50				●	●	●				●	●	●	
	ЕС РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ	25кг	серый	10	17.0-22.0 ⁶	0.17-0.19	4.25-4.75				●	●	●	●			●	●	●	
	ЕС РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ БЕЛЫЙ	25кг	белый	10	17.0-22.0 ⁶	0.17-0.19	4.25-4.75				●	●	●	●			●	●	●	
штукатурки	ЕС ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ	25кг	серый	8-30	1.7-2.2 ³	0.21-0.23	5.25-5.75	●			●	●		○			●	●	●	
	ЕС ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ машинного нанесения	25кг	серый	8-30	1.7-2.2 ³	0.18-0.20	4.50-5.00	●			●	●		○			●	●	●	
	ЕС ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ БЕЛАЯ	25кг	св.беж.	8-30	1.7-2.2 ³	0.21-0.23	5.25-5.75	●			●	●		○			●	●	●	
	ЕС ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ (КОРОЕД)	25кг	св.беж.	2.5-3	3.3-3.7 ⁴	0.21-0.23	5.25-5.75	●		●	●	●		○			●	●	●	
	ЕС ШТУКАТУРКА ОБЛЕГЧЕННАЯ	25кг	серый	5-30	1.3-1.4 ³	0.20-0.25	6.00-6.25	●			●	●		○			●	●	●	
шпатлевки	ЕС ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	20кг	серый	1-3	1.0-1.3 ³	0.33-0.37	6.60-7.40		●	●	●			○			●	●	●	
	ЕС ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ БЕЛАЯ	20кг	кремов.	1-3	1.0-1.3 ³	0.34-0.38	6.80-7.60		●	●	●			○			●	●	●	
	ЕС ПОЛИМЕР ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА	3/11/18л	серый	5-80	0.25-1.0 ³			●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
стяжки	ЕС РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА (СТЯЖКА)	25кг	серый	5-80	1.5-1.7 ³	0.19-0.22	4.75-5.50	●	●		●					●	●	●		
	ЕС САМОНИВЕЛИР	25кг	серый	1-60	1.5-1.6 ³	0.20-0.22	5.00-5.50	●	●		●					●	●	●		
	ЕС НИВЕЛИР	20кг	св.серый	2-100	14.0-15.0 ⁶	≈ 0.3	≈ 6.0	●	●		●					●	●	●		
	ЕС МОНОЛИТ	25кг	серый	5-50	1.5-1.8 ³	0.21-0.23	5.25-5.75	●	●		●					●	●	●		
грунты	ЕС КОНТАКТ-БЕТОН (фракция до 0.6мм)	5/10кг	розовый		0.2-0.3 ^{3,5}						●	●	●	●	●		●	●	●	
	ЕС 10 ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	5/10л			0.1-0.2 ⁵						●	●	●	●	●		●	●	●	
	ЕС 15 ГРУНТ СУХОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	0.5кг	серый		0.1-0.2 ⁵		9.00-10.00				●	●	●	●	●		●	●	●	
	ЕС 20 ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	5/10л			0.1-0.2 ⁵						●	●	●	●	●		●	●	●	
	ЕС 50 ЭКСТРА ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	5/10л			0.1-0.2 ⁵						●	●	●	●	●		●	●	●	
	ЕС 100 ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ	1/5/10л			0.1-0.2 ⁵						●	●	●	●	●		●	●	●	
	ЕС ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ	10л			0.1-0.2 ⁵						●	●	●	●	●		●	●	●	
пропитки	ЕС ПРОПИТКА МОКРЫЙ КАМЕНЬ	5/10л			0.1-0.2 ⁵						●	●	●	●					●	
	ЕС ПРОПИТКА СИЛИКОНОВАЯ ГИДРОФОБНАЯ	5/10л			0.1-0.2 ⁵						●	●	●	●					●	
Гидро-изоляция	ЕС ШТУКАТУРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	25кг	серый	10-30	17.0-22.0 ⁶	0.16-0.18	4.00-4.50	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●
	ЕС ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЭЛАСТИЧНАЯ	3/10кг	серый		1.5-1.7 ⁵	0.25	0.75 / 2.50				●	●	●	●	●		●	●	●	●

- - рекомендован к применению;
- - возможно применение после обработки основания грунтами «ЕС»;
- - необходимо предварительно выровнять поверхность основания;
- - только для внутренних работ;
- * - расход воды указан на упаковку 25кг

- ¹ - при работе зубчатым шпателем 6х6мм;
- ² - при работе зубчатым шпателем 6х8мм;
- ³ - при толщине слоя нанесения 1,0мм;
- ⁴ - при толщине слоя нанесения 3,0мм;
- ⁵ - в зависимости от впитывающей способности основания;
- ⁶ - при толщине слоя нанесения 10,0мм

8-861-235-89-80 коммерческий отдел
8-800-200-11-91 «горячая» линия
(звонок по РФ бесплатный)



www.ec-smesi.ru